

Roslagsmahogny

Roslagsmahogny, båtsmörja, bryggsmörja – kärt barn har många namn. Denna blandning av tjära, linolja och terpentin är en utmärkt och relativt billig behandling av trä utomhus. Den används mycket till träbåtar, men är lika bra till trappor, altaner eller till och med hela fasader. Roslagsmahogny tränger väl in i träet och ger gott skydd. Tjäran ger en längre livslängd än enbart linoljebehandling och samtidigt en vackert brunröd färg som gett blandningen sitt namn.

En gång tjära – alltid tjära, säger en tumregel. Tjärbehandlade ytor skall aldrig målas med andra färgtyper. Tjäran, som aldrig riktig torkar, blöder igenom den nya färgen och ger missfärgningar.

Det är viktigt att använda tjära av god kvalitet. Furutjära A eller Dalbränd trätjära är lämpliga. En dålig tjära går inte att blanda ut utan lägger sig som klumpar i lösningen.

Roslagsmahogny till 10-15 kvm

- 1 liter rå linolja
- 1 liter terpentin
- 1 liter trätjära av god kvalitet
- Eventuellt lite T-sprit

Blanda tjära och terpentin tills tjäran är väl blandad med terpentinen. Det underlättar att tillsätta lite T-sprit som lättare löser tjäran. Tjäran är lättare att lösa om den värms något före iblandning. Tillsätt linoljan och rör upp.

Pensla på flödigt på underlaget och upprepa om det suger in snabbt. Träet skall mättas men det skall inte ligga kvar några pölar på ytan. Pensla ut eller torka upp dem.

Roslagsmahogny torkar in på ett par dagar. Ytan kan kännas klibbig ytterligare en tid och kladda av sig på exempelvis en altan. När den väl torkat smetar den inte längre.

Om man vill ha en mörkare färg på ytan, exempelvis svart till portar, kan roslagsmahogny pigmenteras med antingen svart linoljefärg eller med svart torrpigment.

Upprepa behandlingen när ytan känns uttorkad.

VIKTIGT ATT VETA!

Linoljedränkta trasor kan självantända. Dränk dem i vatten, förvara i tätslutande burk eller elda upp dem.